

POLISH

É projetado para remover marcas de redemoinho leve e névoa leve deixada pela correção pesada de um composto. Polish da Adam's é formulado com um abrasivo decrescente que se decompõe ao polir, deixando a tinta com um acabamento espelhado. Com a capacidade combinada de correção e acabamento do Polish da Adam's, o verniz e a pintura de estágio único ficarão com um brilho perfeito.

- FÓRMULA ABRASIVA DE DIMINUIÇÃO
- BAIXA POEIRA E LONGO TEMPO ABERTO
- REMOVE DEFEITOS DE PINTURA DE MODERADO A CLARO, COMO MARCAS DE REDEMOINHO SUAVES E NÉVOA DO COMPOSTO
- TRADICIONAL FÓRMULA DE CREME

ADVERTÊNCIA: IRRITANTE À PELE Causa irritação à pele. Use luvas de proteção. Se entrar em contato com a pele, lavar abundantemente com água. Lave as roupas contaminadas antes de usá-las novamente. Se ocorrer irritação na pele, consulte um médico.

MANTENHA FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS

INSTRUÇÕES:

1. Aplique 4 gotas do tamanho de uma ervilha cada do Polish da Adam's uniformemente no Pad de Polimento de Espuma Branca da Adam's.
2. Para evitar o efeito estilingue, espalhe o Polish da Adam's uniformemente na superfície.
3. Defina a velocidade do polidor para configuração 5 ou 6. Coloque o polidor na superfície e ligue.
4. Movendo-se em um ritmo lento, execute o polidor em um padrão de hachura cruzada sobreposto por uma polegada.
5. Conclua 2-3 passagens no padrão hachuras cruzadas. Uma vez concluído, desligue o polidor enquanto deixa o polidor em contato com a superfície.
6. Coloque o polidor de lado. Usando uma Toalha Single Soft da Adam's, limpe os resíduos do Polish da superfície e inspecione com uma Luz Swirl Finder da Adam's.
7. Se arranhões leves ou redemoinhos suaves permanecerem na tinta, repita as etapas 1 a 6 até que a superfície tenha um acabamento espelhado.

AVISO DE SENSO COMUM:

Certifique-se de passar argila na superfície com Clay Mitt da Adam's ou Clay Bar para remover quaisquer contaminantes antes de polir. Mantenha o pad de polimento plano na superfície durante o polimento para permitir que o polimento seja totalmente eficaz. Sempre ligue e desligue o polidor enquanto o pad de polimento estiver na superfície pintada. Nunca ligue o polidor enquanto o pad não estiver na superfície.

Contém óleo naftênico severamente hidrotratado, nafta (petróleo) pesada hidrotratada, destilados (petróleo), naftênica pesada hidrotratada. Para obter mais informações sobre ingredientes, visite www.adamspolishes.com

Pergunta ou comentário? Ligue para 866-965-0400

Importado e Distribuído por: Aloia Aerospace Brasil Ltda. / Rua Argentina, 148 / Parque Das Nações - Cep: 09210-100 / Santo André - Sp / CNPJ: 31.849.967/0001-76 / www.rg1.com.br

Fabricado por: Adam's Polishes EUA

VALIDADE / LOTE DE FABRICAÇÃO: 2 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO. DATA IMPRESSA NO RÓTULO NO FORMATO (Os primeiros 6 dígitos são o Lote de Fabricação separado por - traço, data de fabricação, AADDD).

